TERAPOL®
CONSTRUCTION CHEMICALS

Ürün Teknik Bilgi Föyü.
Ürün Kodu: 18235



ACRYL PRIMER

Tek bileşenli, Akrilik kopolimer esaslı astar

TANIMI

Performans arttırıcı akrilik reçine esaslı astar malzemesi.

KULLANIM ALANLARI

Karo, fayans, seramik vb. kaplamaların derzlerinin su yalıtımında astar olarak

Alçı - karton plaka, alçı sıva, sunta vs. gibi neme karşı dayanıksız yüzeylere seramik yapıştırıcının, çimento esaslı son kat sıvaların ve macunların uygulama öncesinde astar olarak

Çimento esaslı uygulamaların (sıva, şap) yüzey tozumalarının engellenmesi ve korunması için astar olarak

Sıva uygulamalarından önce, yüzeylerin hızlı su emmesinden kaynaklanabilecek çatlamaların engellenmesi için gazbeton, sıva ve tuğla yüzeylerin astarlanması için

SARFİYAT

Toplam teorik sarfiyat 0,20-0,30 kg/m2 dir

UYGULAMA ALETLERİ

Rulo,Fırça veya Püskürtme

AVANTAJLARI

- Tek bileşenlidir
- Kullanıma hazırdır, kolay uygulanır
- Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir
- UV ışınlarına dayanıklıdır
- Su bazlıdır, zehirli ve parlayıcı değildir

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve + 5°C ve +25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

AMBALAJ

5 ve 30 kg plastik kovalarda.

Ürün Teknik Bilgi Föyü.
Ürün Kodu: 18235



ACRYL PRIMER

Tek bileşenli, Akrilik kopolimer esaslı astar

UYGULAMA

Alçı - karton plaka, alçı sıva, sunta vs. gibi neme karşı dayanıksız yüzeylere uygulanan seramik yapıştırıcı, çimento esaslı son kat sıvalar, macunlar öncesinde; ACRYL PRIMER ilk kat için 1/1 oranında su ile inceltilerek, ikinci katta ise direkt olarak fırça ile uygulanır. Kuruma tamamlanınca sonraki işleme geçilir. Çimento esaslı uygulamaların (sıva, şap) yüzey tozumalarının engellenmesi ve korunması için; kuru yüzeye ilk kat 1/3 oranında, ikinci kat 1/1 oranında su ile inceltilerek fırça ile uygulanır. Kuruma tamamlanınca sonraki işleme geçilir. Sıva uygulamalarından önce, yüzeylerin hızlı su emmesinden kaynaklanabilecek çatlamaların engellenmesi için; gaz beton, sıva ve tuğla yüzeylerin astarlanmasında, 1/1 oranında su ile inceltilerek fırça ile uygulanır. Kuruma tamamlanınca sonraki işleme geçilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN YAPISI	Elastomerik reçine
RENK	Beyaz
YOĞUNLUK	1,01
KURUMA SÜRESİ	2 Saat

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimizedayanmaktadır.**TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.