TERAPOL
CONSTRUCTION CHEMICALS

Ürün Teknik Bilgi Föyü.
Ürün Kodu: 18025



EPOXY PRIMER W

İki Bileşenli, Çevre Dostu, Su Bazlı Epoksi Astar Malzemesi

TANIMI

İki bileşenli, Su bazlı Epoksi astar, Yüksek yüzey sertliği, yüksek nem, su ve kimyasal direnci, yüksek mekanik direnci, üzerine gelecek su bazlı sonkat uygulaması için mükemmel köprü oluşturması belirgin özellikleridir. Bileşiminde zararlı kimyasallar yoktur.

KULLANIM ALANLARI

- Okul, hastane, tünel gibi kapalı hacimlerde,
- Gıda işleme tesislerinde,
- İçme suyu depolarında,
- Kimya laboratuarlarında ve genel amaçlı kaplama sistemlerinde astar kat olarak kullanılır.
- Negatif baskıya ve neme karşı uygulamalarda astar olarak
- Epoksi, poliüretan veya çimento esaslı sistemler gibi uygulamalarda astar olarak
- Beton sızdırmazlık katı olarak
- Eski ve yeni beton arasında yapıştırıcı olarak
- Su ve nem bariyeri olarak

SARFİYAT

Toplam teorik sarfiyat 150-200 gr /m2 dir

UYGULAMA ALETLERİ

Rulo,Fırça,Çekpas

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve + 5°C ve +25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

AVANTAJLARI

- Yüksek derecede neme karşı bariyer görevi görür.
- Nemli beton yüzeyler için kaplama astarı olarak kullanılır.
- Çok amaçlı kullanabilen beton astarıdır.
- Genel temizleyici kimyasallara dayanıklıdır.
- Kapalı alanlarda uygulamaya uygundur.
- Güvenlidir, kokusu azdır ve yanıcı değildir (sıfır VOC değeri / Uçucu Organik Bileşenler).
- Kolay temizlenir.
- Nemli ve taze beton dahil, demir, galvanizli çelik, alüminyum, cam ve ahşap gibi alt katmanlara güçlü bir şekilde yapışır.

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

AMBALAJ

10 + 5 kg plastik kovalarda.



EPOXY PRIMER W

İki Bileşenli, Çevre Dostu, Su Bazlı Epoksi Astar Malzemesi

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerin zayıf kısımları freze, kum püskürtme veya zımpara ile uzaklaştırılmalıdır. Yüzey çok parlak ise yine freze veya kum püskürtme ile pürüzlendirilip spesifik yüzey arttırılmalıdır. Yüzeyde yağ varsa yakılmalı, kir ve toz vakum ile alınmalıdır.

75/25 olarak karışım oranı ayarlanmış ambalajları birbirine karıştırınız ve 20 dakika kadar bekleyiniz. Gerektiğinde inceltme için su kullanınız. Kullanım ömrü dolan ürünü herhangi bir şekilde kullanmaya çalışmayınız.

Aşırı derecede inceltmeyiniz.(max. % 30) Uygulanacak yüzeyleri beton/metal/ahşap uygun yöntemlerle temizleyiniz.

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimizedayanmaktadır.**TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN YAPISI	Su Bazlı Epoksi
RENK	Şefaffaf
İNCELTME	Gerektiğinde %10-30 aralığında su ile inceltilir
YOĞUNLUK (23°C)	1,00-1,10 gr/ml
KARIŞIM ÖMRÜ	3 Saat / 20°C
UYGULAMA VİSKOZİTESİ	18 - 30 sn/DINCUP4/20°C
KURUMA SÜRESİ	Dokunma Kuruması : 18-20 saat 20°C
	Montaj Kuruması : 24 saat 20°C
	Tam Kuruma : 7 gün 20°C