Ürün Teknik Bilgi Föyü.
Ürün Kodu: 18538



PRIMER TILE

Tek bileşenli,emici olmayan yüzeyler için astar malzemesi

TANIMI

Tek bileşenli, sararmayan bir astar malzemesidir. gözeneksiz alt katmanlara yapışmasını güçlendirmek amacıyla geliştirilmiş uygunbirastardır. Temiz bir bezle kolaylıkla uygulanır. korunacak yüzeyin temizlenmesini sağlar Solventler ve katkı maddelerinden oluşan karışımdaki silanın nem ile reaksiyona girmesi sonucu tüm yüzeyi kesintisiz ve homojen olarak kaplar. Kısa sürede, 10-15 dakika içinde kuruyarak, yüzeyi ana membran uygulamasına hazır konuma getirir.

KULLANIM ALANLARI

- Emici olmayan yüzeyler,
- Cam, metal ve mermer yüzeyler.

SARFİYAT

Toplam teorik sarfiyat 50-60 ml / m2 dir

UYGULAMA ALETLERİ

Bez ile asgari miktarda

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve + 5°C ve +25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

AMBALAJ

1 Lt, 5 Lt , 20 Lt metal kovalarda.

AVANTAJLARI

- Zeminden kaynaklanan yapışma problemlerini ortadan kaldırır.
- Uygulaması kolaydır.
- Hızlı kuruma süresi
- İnceltme gerektirmez
- Sararmaz
- +5°C ile + 30°C arasında uygulanabilir.

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

Ürün Teknik Bilgi Föyü.
Ürün Kodu: 18538



PRIMER TILE

Tek bileşenli,emici olmayan yüzeyler için astar malzemesi

UYGULAMA

Yüzey, mümkünse basınçlı su kullanılarak temizlenmeli; yağ, gres, yakıt ve parafin kalıntıları çıkarılmalı, ayrıca kalıp ayırıcı maddelerden, çimento artıkları, talaşları, gevşek parçacıklar ve yalıtım kamanlarından arındırmalıdır.

Temiz bezle sürünüz (yüzeyi siliyormuş gibi). 10- 15 dakika kuruması için bekleyiniz, ardından Poliüretan su yalıtm malzemesini uygulayınız.

DİKKAT

Uçucu yanıcı solventler içerir. Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır. Kapalı alanlarda sürekli havalandırma yapılmalı ve karbon aktif maskeler kullanılmalıdır. Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı unutulmamalıdır. Satıcınızdan Güvenlik Bilgi Formu'nu (SDS) isteyiniz.

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimizedayanmaktadır.**TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN YAPISI	Silan Reçine
RENK	Şeffaf
YOĞUNLUK (23°C)	1,00-1,01 g/cm3
KURUMA SÜRESİ	10-15 dakika 20°C