Ürün Teknik Bilgi Föyü.
Ürün Kodu: 18029



PUR PRIMER-1K

Tek bileşenli,Poliüretan esaslı astar malzemesi

TANIMI

Tek bileşenli,Poliüretan esaslı, solventli, nem kürlenmeli, düşük viskoziteli astardır. Uygulandığı yüzeye penetre olarak, zemin ve havadaki nem ile verdiği kimyasal reaksiyon sonucu koruyucu etkisini gösterir.

KULLANIM ALANLARI

- Beton,
- Sıva,
- Alçı, çimento panelleri ve ahşap yüzeyler,
- Poliüretan esaslı su yalıtım malzemeleri için astar,
- Emici olmayan yüzeyler,
- Cam, metal ve mermer yüzeyler.

SARFİYAT

Toplam teorik sarfiyat 150-200 gr/m2 dir

UYGULAMA ALETLERİ

Rulo,Fırça,Püskürtme

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve + 5°C ve +25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

AMBALAJ

20 kg metal kovalarda.

AVANTAJLARI

- Zeminden kaynaklanan yapışma problemlerini (reaksiyon bozulmalarını) ortadan kaldırır.
- Uygulaması kolaydır.
- Yüksek yapıştırma ve tutunma mukavemetine sahiptir.
- Uygulama Sonrası suya, neme, ısıya dayanıklıdır.
- Uygulama sonrası tozumayı engeller.
- +5°C ile + 30°C arasında uygulanabilir.

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.



PUR PRIMER-1K

Tek bileşenli,Poliüretan esaslı astar malzemesi

UYGULAMA

YüzeyHazırlama

Yüzeyin; temiz, kuru ve sağlam olması, izolasyon malzemesinin yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü kirden arındırılmış olması gerekmektedir. Maksimum nem içeriği %5'i geçmemelidir. Yeni binalar en az 28 gün boyunca kurumaya bırakılmalıdır. Eski kaplamaların, kirlerin, yağların, organik maddelerin ve tozun mekanik taşlama yoluyla temizlenmesi gerekmektedir. Yüzeydeki muhtemel pürüzlerin giderilmesi önemlidir. Her türlü gevşek yüzey parçası ve taşlama işleminden kaynaklanan toz, iyice temizlenmelidir.

DİKKAT: Yüzeyin su ile yıkanmaması gerekmektedir.

Astarlama

En iyi sonucun alınabilmesi için, uygulama ve bekleme sırasındaki sıcaklık 5°C ile 35°C arasında olmalıdır. Düşük sıcaklıklar kuruma süresinin uzamasına neden olurken, yüksek sıcaklıklar ise kuruma süresini hızlandırır.

Astarlanacak yüzey, bir rulo veya fırça yardımı ile kullanılarak tamamen kaplanmalıdır. Büyük yüzeylerde, havasız sprey de kullanılabilir. 2–3 saat sonra (en geç 4 saat içinde) ve astar hala biraz yapışkan durumdayken poliüretan su izolasyon kaplaması veya poliüretan derz dolgusu

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimizedayanmaktadır.**TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN YAPISI	Poliüretan
RENK	Şeffaf
YOĞUNLUK (23°C)	1,00-1,01 g/cm3
KARIŞIM ÖMRÜ	60 dakika / 20°C
KURUMA SÜRESİ	Dokunma Kuruması : 6-8 saat 20°C
	Kuruması : 24 saat 20°C
	Tam Kuruma : 7 gün 20°C