TERAPOL CONSTRUCTION CHEMICALS

Ürün Teknik Bilgi Föyü.
Ürün Kodu: 18403



PUR PRIMER-2K

İki Bileşenli,Nem Toleranslı Poliüretan Astar

TANIMI

İki bileşenli, poliüretan esaslı hızlı kürlenen astardır. Poliüretan esaslı ürünler için geliştirilmiştir. nemli veya yaş beton yüzeyler üzerine iyi yapışmasını sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

KULLANIM ALANLARI

- Beton,
- Sıva,
- Alçı, çimento panelleri ve ahşap yüzeyler,
- Poliüretan su yalıtım malzemeleri için astar,
- Emici olmayan yüzeyler,
- Cam, metal ve mermer yüzeyler.

SARFİYAT

Toplam teorik sarfiyat 300-350 gr/m2 dir

UYGULAMA ALETLERİ

Rulo,Fırça

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve + 5°C ve +25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

AVANTAJLARI

- Hemen her tür yüzeye mükemmel yapışır.
- Solvent içermediğinden havalandırması olmayan ortamlarda rahatlıkla uygulanabilir.
- Çok yüksek hidrofobik ve hidroliz direnci vardır.
- Geniş ısı aralığında performans gösterir.
- Kimyasallara karşı etkin direnç sergiler.
- Nem bariyeri vardır.

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

AMBALAJ

24 kg metal kovalarda.



PUR PRIMER-2K

İki Bileşenli,Nem Toleranslı Poliüretan Astar

UYGULAMA

YüzeyHazırlama
Yüzeyin; temiz, kuru ve sağlam olması, izolasyon malzemesinin yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü kirden arındırılmış olması gerekmektedir. Maksimum nem içeriği %15'i geçmemelidir. Yeni binalar en az 28 gün boyunca kurumaya bırakılmalıdır. Eski kaplamaların, kirlerin, yağların, organik maddelerin ve tozun mekanik taşlama yoluyla temizlenmesi gerekmektedir. Yüzeydeki muhtemel pürüzlerin giderilmesi önemlidir. Her türlü gevşek yüzey parçası ve taşlama işleminden kaynaklanan toz, iyice temizlenmelidir.

DİKKAT: Yüzeyin su ile yıkanmaması gerekmektedir.

Astarlama

En iyi sonucun alınabilmesi için, uygulama ve bekleme sırasındaki sıcaklık 5°C ile 35°C arasında olmalıdır. Düşük sıcaklıklar kuruma süresinin uzamasına neden olurken, yüksek sıcaklıklar ise kuruma süresini hızlandırır.

Astarlanacak yüzey, bir rulo veya fırça yardımı ile kullanılarak tamamen kaplanmalıdır.. 2–3 saat sonra (en geç 4 saat içinde) ve astar hala biraz yapışkan durumdayken poliüretan su izolasyon kaplaması veya poliüretan derz dolgusu uygulanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN YAPISI	Poliüretan
RENK	Sarımsı
YOĞUNLUK (23°C)	1,20 g/cm3
KARIŞIM ÖMRÜ	60 dakika / 20°C
KURUMA SÜRESİ	Dokunma Kuruması : 6-8 saat 20°C
	Kuruması : 24 saat 20°C
	Tam Kuruma : 7 gün 20°C

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimizedayanmaktadır.**TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.