TERAPOL
CONSTRUCTION CHEMICALS

Ürün Teknik Bilgi Föyü.
Ürün Kodu: 18079



TP BAND-20-25-30

Termoplastik Plastik Dilatasyon Bandı

TANIMI

Termo Plastik esaslı, genleşme ve inşaat derzlerinin kapatılmasında ve yalıtımında kullanılan dilatasyon bandıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Tüm bina dilatasyonlarında ,
- Yatay ve dikey uygulamalarda
- Temellerde ve perdelerde toprak altında kalan kısımlarda,
- Tünellerde ve menfezlerde
- Radye-Perde, Perde-Perde soğuk derzlerinde
- Tünelsegmentlerinde,
- Balkonlarda,
- Parapetlerde,
- Teraslarda çatı birleşimlerinde
- Yüksek hareketli derzlerde
- Çatlaklarda,

SARFİYAT

1 mt.

UYGULAMA ALETLERİ

El ile

AMBALAJ

25 mt.Rulo

AVANTAJLARI

- İki bileşenli epoksi yapıştırıcı ile kolay uygulanır.
- Sürekli yalıtım sağlar.
- Soğukta esnekliğini yitirmez.
- Bir çok malzemeye mükemmel yapışır.
- Yırtılmaya dayanımı yüksek8r.
- % 600 Elas8kiyet
- Kimyasal olarak parçalanmaya dayanıklıdır.

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve + 5°C ve +25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.



TP BAND-20-25-30

Termoplastik Plastik Dilatasyon Bandı

UYGULAMA

Dilatasyon derzlerinde, iç ve dış yüzeylerin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz, aynı zamanda terazisinde ve düzgün olmasına dikkat edilme- lidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Çevre koşullarına bağlı olarak taze beton 3-6 hafalık olmalıdır.

Terapol Epoxy Repair epoksi yapıştırıcısını A + B bileşenlerini düşük devirli karştırıcı kullanarak homojen gri renk oluşana kadar en az 2 dakika karıştırınız. Karıştırma süresince hava sürüklenmemesine dikkat ediniz. Daha sonra, karışımı temiz bir kaba dökünüz ve hava sürüklemeden yaklaşık 1 dakika boyunca karıştırınız.

Terapol Epoxy Repair epoksi yapıştırıcısı dilatasyon derzinin dış yüzeylerine sürülür. TP BAND'in orta kısmına bulaşmayacak şekilde kenarlarına sürülür. TP BAND, derz üstüne yerleş8rildikten sonra ikinci kat epoksi yapıstırıcı birinci kat ile aynı şekilde uygulanır. TP BAND'in istenen uzamayı sağlaması için orta kısmına malzeme bulaştırılmamalı ve esnek kalması sağlanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ESASI	Termoplastik
RENK	Gri
SHORE SERTLİĞİ	80
KOPMA UZAMA DEĞERİ	% 600
GENİŞLİK	20-25-30-40-50 cm

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimizedayanmaktadır.**TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.