TP RUST INHIBITOR

ÜRÜN KODU : 18068

Tek Bileşenli, Metal Yüzey Temizleme, Yağ Sökücü ve Pas Dönüştürücü Ürün

TANIMI

TP RUST INHIBITOR 3/1 Paslı metal yüzeylerin boyanması / kaplanması için 3 işlemi aynı anda yapar.Kumlama gibi mekanik yüzey hazırlama – pası giderme ve/veya kimyasallarla özellikle asitle yapılan pickling işlemlerine gerek kalmadan , metal yüzeylerdeki yapışmayı engelleyen pas , yağ ve kirleri giderir – yüzeyi temizler , mevcuttaki pas tabakasını kısmen veya tamamen giderir – sabit korozyonu inhibe eder ve yüzeyleri pürüzlendirir / aşındırır.

TP RUST INHIBITOR 3/1 , alüminyum ve parlak metaller de dahil olmak üzere herhangi bir metal yüzeyde kaplamaların yapışkanlık özelliklerini arttırır, yüzeylerde ideal bir pürüzlülük oluşturur. Mevcuttaki pası inhibe ederek ilerleyen süreçte kaplama altında kalan yüzeylerde korozyona bağlı oluşabilecek kabarma ve bozunmaları önler.

KULLANIM ALANLARI

Alüminyum ve parlak metaller de dahil olmak üzere herhangi bir metal yüzeyde kaplamaların yapışkanlık özelliklerini arttırır.

AVANTAJLARI

1. Kullanımı kolaydır
2. Pası çözer metal yüzeyleri temizler ve aşındırır
3. Daha iyi yapışma için metali en kolay şekilde hazırlar
4. Kaplamalar ve boyalar altında pas oluşumunu engeller
5. Flash rust oluşumunu önler , boyanın gelecekteki kabarmasını önler

YÜZEY HAZIRLIĞI

TP RUST INHIBITOR 3/1 Uygulamasının basitliği ve metali hafifçe aşındırması , yüksek maliyetli yüzey hazırlığını ortadan kaldırır. (Kumlama / yağ alma / yüzey temizleme vs.)

TP RUST INHIBITOR 3/1 temizlenecek yüzeye püskürtme, daldırma veya silinerek uygulanabilir.

TP RUST INHIBITOR 3/1 'in pası gevşetecek ve metali aşındırmaya yetecek kadar yüzeyde kalmasına izin verin, bu süre yüzeyin pas ve kir durumuna göre değişmekle birlikte yaklaşık 20 dakika ile 3 saat olabilir. Küçük parçalar temizlik için ürüne daldırılabilir.

TP RUST INHIBITOR 3/1 bekleme süresi sonunda yüzey ıslakken , düz ve tek yönde temiz bir bezle silin. Sorunlu bölgeleri hafifçe zımpara veya fırçalamak ürünün etkisini arttıracaktır.

TP RUST INHIBITOR 3/1 ile temizlenen yüzey , tercihen sıcak suyla durulanır veya boya uygulanmadan önce temiz bir bez ile silinir ve tamamen kurumasına izin verilir.

UYGULAMA

TP RUST IHNIBITOR 3/1 Püskürtme veya daldırma yoluyla uygulanabilir.Uygulama sonrası 20 - 30 dakika veya ürün tamamen kuruyana kadar beklenir. Bu süre pası çözmek ve metali aşındırmak için yeterli degil ise işlem tekrarlanmalıdır.

Ağır derecede paslanmış yüzeylerde uygulama 20 dakika ile üç saat arasında degişebilir.Ürünün daha etkili olması için pamuklu bir bez veya kağıt havluyu ürünle ıslatarak yüzeye kompres olarak uygulamak faydalı olur.

Uygulama öncesi mümkün ise mekanik olarak fırça ve/veya zımpara ile serbest korozyonu yüzeyden uzaklaştırmak en azından St2 düzeyinde ön mekanik temizlik çok iyi sonuç verecektir.

Küçük parçalar temizlik için **TP RUST IHNIBITOR** 3/1 içine daldırılabilir. İstenilen düzeyde yüzey hazırlığı elde edilene kadar işlemler tekrarlanır.

TP RUST IHNIBITOR 3/1 uygulandıktan sonra yüzeyler ılık su ile durulanmalı veya temiz bir bezle silinmelidir. Yüzeyler boya veya kaplama uygulamadan önce tamamen kurumalıdır.

SARFİYAT

Yüzey kirine ve korozyonun miktarına bağlı olarak tek kat veya daha fazla uygulanabilir. Normal şartlarda 1 (Lt) ile 15 (m^2) alan temizlenebilir.

UYGULAMA ALETLERİ

Dişli mala veya spatula ile uygulanır.

RAF ÖMRÜ

Depolama sıcaklığı 5°C / 30°C arasında , dondan ve parlak gün ışığından korunmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ

20 Kg ve 5 Kg

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.

